
Mehrschichtiges Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein mehrschichtiges Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem, insbesondere für die Verlegung keramischer Beläge im Dünnbettverfahren, gemäß Oberbegriff des Anspruches 1.

Keramische Beläge und insbesondere Fliesen werden heute üblicherweise im sogenannten Dünnbettverfahren verlegt, bei dem die keramischen Beläge in eine dünne Kleberschicht aus einem Fliesenmörtel verlegt werden. Dieses im Innenbereich zufriedenstellende Verfahren weist jedoch bei der Verarbeitung von keramischen Belägen im Außenbereich insofern Probleme auf, als die Feuchtigkeitsbelastung und die Temperaturbelastung derartiger Beläge nicht selten zu schleichender Zerstörung der Fliesen bzw. deren Verlegungsuntergründe führt, wodurch geringe Haltbarkeitszeiten derartiger Beläge nicht zu vermeiden sind und für die Sanierung hohe Kosten entstehen können.

Der hauptsächliche Problempunkt bei der Verarbeitung keramischer Beläge im Außenbereich besteht in der nicht vermeidbaren Feuchtigkeitsbelastung der keramischen Beläge, die durch Regenwasser oder auch sich niederschlagende Feuchtigkeit aufgrund unterschiedlicher Temperaturen der Umgebung ergeben. Derartige Feuchtigkeit dringt durch die keramischen Beläge und insbesondere durch die Fugen in den Unterbau der keramischen Beläge ein und kann sich dort stauen. Durch die Verarbeitung im Dünnbettverfahren ist es quasi nicht vermeidbar, daß sich unterhalb der Fliesen Hohlräume bilden, die von dem wie vorstehend beschrieben eindringenden Wasser mit der Zeit ausgefüllt werden und damit zu einer ständigen Feuchtigkeitsbelastung zum einen des keramischen Belages und zum anderen das Untergrundes führen. Durch die nicht vermeidbaren Hohlräume kann insbesondere in der kalten Jahreszeit in den Hohlräumen des Dünnbettmörtels gestautes Wasser sich ausdehnen und zu einer Ablösung der keramischen Beläge führen. Ebenfalls kann

durch die Sonneneinstrahlung auf den im Außenbereich verlegten keramischen Belägen das in den Hohlräumen sich stauende Wasser hohe Wasserdampfdrücke erzeugen und etwa bei glasierten Fliesen zu Abplatzungen der Fliesen führen. Ähnliches geschieht bei Frosttemperaturen, da sich die Poren innerhalb der Fliesen durch die ständigen Feuchtigkeitsbelastung mit Wasser füllen und bei Frost ausdehnen. Hierdurch entstehen dort derartige Abplatzungen an der keramischen Oberfläche. Weiterhin kann das Stauwasser Kalke aus dem Fugenmörtel und dem Dünnbettmörtel herauslösen, die zu Ausblühungen aus den Fugen führen können. Auch kann in den Hohlräumen unterhalb der keramischen Beläge der üblicherweise als Kunststoffmörtel verarbeitete Fliesenkleber angelöst werden und dadurch seine Festigkeit verlieren. Auch ist durch die sehr unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Untergrund, Dünnbettmörtel und keramischem Belag durch die im Außenbereich auftretenden sehr hohen Temperaturdifferenzen zwischen hohen Temperaturen aufgrund Sonneneinstrahlung und niedrigeren Temperaturen bei Frost das Rißverhalten des keramischen Belages und des Untergrundes schwierig zu beherrschen.

Es ist daher schon vielfach vorgeschlagen worden, derartige im Außenbereich verlegte keramische Beläge dadurch haltbarer verlegen zu können, daß das unvermeidlich von der Oberseite des keramischen Verleges eindringende Wasser gezielt aus dem Unterbau des keramischen Belages wieder abgeführt wird. Grundidee aller dieser Lösungen ist es, unterhalb des keramischen Belages gezielt Hohlräume in den Unterbau einzubringen, die allerdings nicht geschlossen sind, sondern eine Abführung der eingedrungenen Feuchtigkeit über entsprechende Kanäle und im Gefälle selbsttätig herbeizuführen. Hierdurch wird eine Bildung von Stauwasser vermieden und die unvermeidbaren Hohlräume unterhalb der keramischen Beläge gezielt belüftet. Das eindringende Wasser kann daher nur kurz innerhalb des keramischen Belages bzw. in dessen Untergrund verbleiben und damit die vorstehend genannten Schäden gar nicht erst anrichten. Weiterhin dienen derartige Unterbauten keramischer Beläge auch dazu, daß eine gezielte Entkopplung zwischen dem keramischen Belag und dem Unterbau herbeigeführt wird, da beispielsweise durch die unterschiedlichen Temperaturdehnungen bzw. Elastizitäten zwischen keramischem Belag und Untergrund häufig auch Belastungsrisse bzw. Spannungsrisse auftreten können.

Eine derartige Gestaltung eines Abdichtungs- und Drainagensystems ist aus der DE 100 60 751 C1 bekannt. Bei dieser Gestaltung wird ein Abdichtungs- und Drainagensystem vorgeschlagen, das unterseitig eine Kunststoff- oder Bitumenschicht aufweist, über der eine erste Vliesschicht aus einem ersten hydrophoben Polymer, darüber eine Drainageschicht aus einem zweiten hydrophoben Polymer und wiederum darüber eine zweite Vliesschicht aus dem ersten hydrophoben Polymer angeordnet sind. Dieser Schichtaufbau erlaubt zwar in gewissen Grenzen eine Abführung eingedrungener Feuchtigkeit aus dem Unterbau einer Fliesenschicht, doch ist die mechanische Belastbarkeit eines derartigen Schichtaufbaus nicht zufriedenstellend, da die Einbettung der obersten Vliesschicht in den Fliesenmörtel keine hinreichende Verankerungsfunktion bzw. Bewehrungsfunktion erlaubt. Die Drainageschicht ist hierbei als eine gitterartige Schicht ausgebildet, ohne dass genaue Angaben zur Ausbildung der gitterartigen Schicht gemacht werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein gattungsgemäßes mehrschichtiges Abdichtungs- und Drainagesystem derart weiterzubilden, daß neben einer Verbesserung der Drainagefunktion insbesondere auch eine Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit und der Verankerung an der Fliesenschicht erreichbar ist.

Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe ergibt sich aus den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 1 in Zusammenwirken mit den Merkmalen des Oberbegriffes. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Die Erfindung beschreibt ein mehrschichtiges Abdichtungs- und Drainagesystem, insbesondere für die Verlegung keramischer Beläge im Dünnbettverfahren, aufweisend einen Schichtaufbau, aufgeführt von unten nach oben, mit einer aus einem ersten gitterartigen Strukturelement gebildeten Drainageschicht mit zwischen Gitterstrukturen des gitterartigen Strukturelementes gebildeten Drainagebereichen, einer flüssigkeitsdurchlässigen Vliesschicht, einer aus einem zweiten gitterartigen Strukturelement gebildeten Verankerungsschicht für eine im Bereich der Oberseite des Abdichtungs- und Drainagesystems einzubringende, bei der Verarbeitung plastische und danach aushärtende Verfüllmasse sowie einer an der Verankerungsschicht zumindest abschnittsweise fest angeordneten Armierungsschicht. Ein derartiger

Schichtaufbau ermöglicht eine wesentliche Verbesserung bekannter Abdichtungs- und Drainagesysteme dadurch, daß für jede Funktion wie Verankerung und Bewehrung, Verhinderung von Durchtritt von Fugenmörtel in den Drainagebereich, Drainage durchtretender Flüssigkeit und Entkopplung zum Untergrund separate Schichten vorhanden sind, die in ihrer Zusammenstellung sowie die Dimensionierung ein optimales Ergebnis erzielen. Hierbei ist insbesondere durch die oberseitig angeordnete Verankerungsschicht und die darüber aufgelegte und damit befestigte Armierungsschicht dafür gesorgt, daß ein oberseitig eingebrachter Fugenmörtel sich vollständig mit dem Abdichtungs- und Drainagesystem verbindet und dabei dafür sorgt, daß eine entsprechende Belastbarkeit des Abdichtungs- und Drainagesystems erzielt wird. Die zwischengelegte Vliesschicht, die flüssigkeitsdurchlässig ausgestaltet ist, verhindert gleichzeitig ein Eindringen der Verfüllmasse wie etwa einem Fliesenkleber in den Drainagebereich und sorgt dafür, daß die Drainagekanäle zu Abführung der durch die Vliesschicht durchtretenden Flüssigkeit auf jeden Fall offen bleiben. Die gitterartigen Strukturelemente erlauben hierbei einen besonders einfachen Aufbau der im wesentlichen die Dicke des Abdichtungs- und Drainagesystems bestimmenden Schichten Verankerungsschicht und Drainageschicht.

In vorteilhafter Ausgestaltung kann das erste gitterartige Strukturelement und das zweite gitterartige Strukturelement einen gleichen Aufbau aufweisen. Hierdurch kann die Herstellung des Abdichtungs- und Drainagesystems besonders einfach erfolgen.

Weiterhin kann vorgesehen werden, daß das gitterartige Strukturelement aus stabförmig gitterartig zueinander angeordneten und aneinander an den Kreuzungspunkten des Gitters festgelegten Einzelstäben gebildet ist. Ein derartiges gitterartiges Strukturelement läßt sich einfach aus gleichartig vorfertigten Einzelstäben herstellen und man kann daher etwa kostengünstig extrudierte Einzelstäbe verarbeiten, die auf Trommeln aufgewickelt und für das Herstellen der gitterartigen Strukturelemente jeweils zueinander positioniert werden. Damit ist die Herstellung eines solchen gitterartigen Strukturelementes sehr kostengünstig und einfach. Anders als bei bekannten Abdichtungs- und Drainagesystem müssen keine aufwendigen Werkzeuge gefertigt werden, die zueinander abgewinkelte oder sonstwie verformte Bereiche eine Drainageschicht herstellen. Hierbei kann in weiterer Ausgestaltung dafür gesorgt werden, daß die Einzelstäbe des gitterartigen Strukturelementes eine im wesentli-

chen rechteckige Querschnittsform aufweisen. Insbesondere wenn die Einzelstäbe ungleichförmige Abmessungen ihrer Kanten aufweisen, läßt sich die Dicke der gitterartigen Strukturelemente einfach verändern und an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen.

- 5 Von besonderem Vorteil ist es, wenn die sich kreuzenden Einzelstäbe des gitterartigen Strukturelementes so angeordnet sind, daß eine erste Schicht aus jeweils gleich orientierten Einzelstäben unterhalb einer zweiten Schicht aus dazu in einem Winkel angeordneten, jeweils zueinander gleich orientierten Einzelstäben besteht. Somit entfällt bei der Herstellung des gitterartigen Strukturelementes die Notwendigkeit, die
- 10 Einzelstäbe wie bei textilen Geweben jeweils zueinander zu verschränken, was die Herstellung weiter vereinfacht und zum anderen dafür sorgt, daß die gleichartigen Schichten der unteren und der oberen Lage der Einzelstäbe zwischen sich jeweils entsprechende Freiräume bilden, die für die Drainage genutzt werden können.

- Es ist weiterhin denkbar, daß die gitterartige Struktur aus den Einzelstäben eine
- 15 Rauten-, Rechteck- oder Quadratform aufweist. Durch derartige Formen ist dafür gesorgt, daß bei einer Verarbeitung des Abdichtungs- und Drainagesystems am Einbauort die sich bildenden Drainagekanäle immer so angeordnet werden können, daß die Abfuhr von in die Drainageschicht eintretenden Wassers etwa durch das Gefälle an dem Verlegeort hinreichend gewährleistet ist.

- 20 Eine weitere Vereinfachung der Herstellung der Drainageschicht läßt sich erreichen, wenn die Einzelstäbe der beiden Schichten miteinander im Kreuzungsbereich unter mechanischem Druck verschweißt sind. Etwa kann durch Aufheizen der durch Temperatureinfluß plastisch verformbaren Einzelstäbe dafür gesorgt werden, daß im Berührungsbereich der Einzelstäbe eine Erweichung und ein Verschweißen mit dem
- 25 jeweils darunter liegenden Einzelstab erfolgt und sich damit ein mattenartiger Verbund der Einzelstäbe ergibt.

- Weiterhin ist es denkbar, daß etwa bei einem Verschweißen der Einzelstäbe die Einzelstäbe des gitterartigen Strukturelementes zu mindestens an den Kreuzungspunkten zueinander verkippte Kantenbereiche aufweisen, wodurch sich hinterschnittene
- 30 Abschnitte an den Einzelstäben bilden. Durch das plastische Umformen der Einzelstäbe im Bereich der Kreuzungspunkte durch Temperatureinfluß kommt es dazu,

daß die Einzelstäbe durch den mechanischen Druck ein wenig verformt werden und dadurch ihre Ausrichtung abhängig von der Lage des mit dem Einzelstab zu verbindenden anderen Einzelstabes verändern. Dies führt dazu, daß sich Hinterschneidungen bilden, die etwa für die Verankerung in der Verfüllmasse von besonderem
5 Vorteil sind. Die Verfüllmasse dringt aufgrund ihrer Plastizität bei der Verarbeitung in diese Hinterschneidungsbereiche ein und kann nach dem Aushärten sich wesentlich besser an der Verankerungsschicht durch die Hinterschnitte der Einzelstäbe festhalten.

Weiterhin ist es in anderer Ausgestaltung denkbar, daß die Armierungsschicht auf
10 der Verankerungsschicht aufgeschweißt oder auch aufgeklebt ist. Hierdurch kann die Armierungsschicht zum einen gut in die Verfüllmasse eingebettet werden, zum anderen hängt sie fest an der Verankerungsschicht, die ebenfalls mit der Verfüllmasse ausgefüllt wird. Damit ergibt sich ein besonders guter Verbund zwischen der Verfüllmasse und der Armierungsschicht bzw. der Verankerungsschicht. Es ist hierbei
15 denkbar, daß die Armierungsschicht als ein gitterartiges Gewebe gebildet ist, vorzugsweise als ein Glasfasergewebe, das zur sicheren Verankerung mit der oberseitig des Abdichtungs- und Drainagesystems einzubringenden Verfüllmasse dient.

Von Vorteil für die Verarbeitung größerer Flächen des Abdichtungs- und Drainagesystems ist es, wenn die Armierungsschicht sich zu mindestens in einzelnen Rand-
20 bereichen des Abdichtungs- und Drainagesystems über die anderen Schichten hinaus erstreckt, um einen Übergang zu anderen Abschnitten des Abdichtungs- und Drainagesystems zu schaffen. Hierdurch kann ein entsprechend überlappter Anschluß an den Rändern etwa einzeln verarbeitbarer Bahnen erreicht werden, der keinerlei Festigkeitsverlust an den Übergangsbereichen zwischen benachbarten
25 Bahnen mit sich bringt.

Weiterhin ist es denkbar, daß das Abdichtungs- und Drainagesystem lose auf einem Untergrund verlegbar ist. Hierdurch wird eine vollständige Entkopplung etwa eines aufgetragenen Fliesenbelages vom jeweiligen Untergrund erreicht, der etwa bei stark unterschiedlichen Temperatur-Ausdehnungskoeffizienten oder arbeitenden Unter-
30 gründen wie etwa Holzböden notwendig ist.

In einer anderen Ausgestaltung ist es denkbar, daß das Abdichtungs- und Drainagesystem fest, vorzugsweise verklebt auf einem Untergrund verlegbar ist. Hierdurch wird eine sichere Befestigung des Abdichtungs- und Drainagesystems erreicht, wenn dies durch die Eigenschaften des Untergrundes zulässig und sinnvoll ist.

- 5 Weiterhin ist in einer anderen Ausgestaltung denkbar, daß unterseitig der unteren Drainageschicht eine Abdichtungsschicht an der Drainageschicht angeordnet ist, die feuchtigkeitsundurchlässig ausgebildet ist. Hierdurch kann erreicht werden, daß gleichzeitig mit der Verlegung des Abdichtungs- und Drainagesystems eine zusätzli-
10 che oder auch einfache Abdichtung des Untergrundes erreicht werden kann, die sonst nur durch zusätzlich separat aufzubringende Dichtungsschichten erzielt werden kann. Damit kann durch die Aufbringung des erfindungsgemäßen Abdichtungs- und Drainagesystems der Untergrund auch dann unbehandelt bleiben, wenn besondere Dichtungseigenschaften gefordert oder bauseits nicht vorhanden sind.

- Denkbar ist in einer weiteren Ausgestaltung, daß die Abdichtungsschicht mit angren-
15 zenden Abdichtungsschichten anderer Abschnitte des Abdichtungs- und Drainagesystems selbstklebend verklebbar ist. Hierdurch können auch größere Flächen abzudichtender Untergründe sicher und einfach in einem Arbeitsgang abgedichtet werden, ohne daß die Abmessungen etwa rollartig vorkonfektionierter Einheiten des Abdichtungs- und Drainagesystems hier Einschränkungen mit sich bringen würden. Ei-
20 ne denkbare Ausgestaltung einer solchen verklebbaren Abdichtungsschicht kann darin gesehen werden, wenn die selbstklebende Abdichtungsschicht aus einer Bitumen-Kaltselbstklebebahn gebildet ist. Derartige Bitumen-Kaltselbstklebebahnen sind handelsüblich und sollen daher hier nicht weiter erörtert werden. Auch ist es denkbar, daß die Abdichtungsschicht aus einer Polymer-Abdichtungsschicht, insbesonde-
25 re aus einer Polyethylen-Abdichtungsschicht gebildet ist. Auch solche Polymer-Abdichtungsschichten sind in vergleichbarer Ausgestaltung grundsätzlich bekannt. Von Vorteil für die Abdichtung auch größerer Flächen ist es dabei, wenn die Abdichtungsschicht aus der Polymer-Abdichtungsschicht sich zu mindestens in einzelnen Randbereichen des Abdichtungs- und Drainagesystems über die anderen Schichten
30 hinaus erstreckt, um einen feuchtigkeitsundurchlässigen Übergangsbereich zu anderen Abschnitten des Abdichtungs- und Drainagesystems zu schaffen. Damit kann

ebenfalls im Bereich der Überlappung ein feuchtigkeitsdichter Anschluß an benachbart verlegte Bahnen erreicht werden.

Hinsichtlich der Abmessungen der einzelnen Schichten des Abdichtungs- und Drainagesystems ist es denkbar, daß die Dicke der Drainageschicht zwischen 2 und 6 Millimetern, die Dicke der Verankerungsschicht zwischen 2 und 6 Millimetern und damit in einer Ausgestaltung die Gesamtdicke des Abdichtungs- und Drainagesystems im wesentlichen zwischen 4 und 12 Millimetern beträgt. Hierdurch trägt das Abdichtungs- und Drainagesystem nicht wesentlich relativ zu einem vorgegebenen Untergrund auf und kann auch bei räumlichen knappen Einbauverhältnissen unproblematisch eingesetzt werden.

Von Vorteil für die Drainagewirkung ist es, wenn die flüssigkeitsdurchlässige Vlies- schicht einen kleinen Durchflußwiderstand gegenüber Durchtritt von Flüssigkeit aufweist, gleichzeitig aber ein Durchtreten der plastisch in die Verankerungsschicht eingebrachten, relativ zähen Verfüllmasse in die Drainageschicht verhindert. Hierdurch kann eine gute Durchleitung der Flüssigkeit durch die Vliesschicht erreicht werden, ohne daß die Gefahr besteht, daß bei der Verarbeitung der Verfüllmasse diese in die Drainagebereiche eindringen und diese verstopfen kann.

Es ist von wesentlichem Vorteil für die Benutzungseigenschaften des erfindungsgemäßen Abdichtungs- und Drainagesystems, wenn die Verankerungsschicht nach dem Einbringen der Verfüllmasse im wesentlichen vollständig mit der Verfüllmasse ausgefüllt ist und die in die ausgehärtete Verfüllmasse eingebettete Armierungsschicht eine Versteifungs- und Bewehrungsfunktion für die Abtragung von oberhalb eingeleiteter mechanischer Belastungen erfüllt. Damit wird die Lastabtragung über wesentlich größere Schichtdicken als bei bekannten Abdichtungs- und Drainagesystemen möglich, da zusätzlich noch die ganze Schichtdicke der Verankerungsschicht bei mechanischen Belastungen mitträgt und gleichzeitig durch die Armierungsschicht verstärkt ist.

Es ist in einer weiteren Ausgestaltung denkbar, daß unterhalb der Drainageschicht eine Dämmschicht, insbesondere eine Dämmschicht zum Schallschutz und insbesondere zum Trittschallschutz angeordnet ist. Eine derartige Dämmschicht, die beispielsweise aus einer Polymerschicht, insbesondere aus einer Polyethylenschicht,

oder auch aus einer Bitumenschicht oder sonstigen zur Schalldämmung geeigneten Materialien gebildet sein kann, ermöglicht eine auch schallmäßige Entkopplung beispielsweise eines keramischen Belages von dem Untergrund, wodurch etwa an dem keramischen Belag eingebrachte Trittschallgeräusche durch die Dämmschicht noch
5 weiter vermindert und damit wesentlich verringert auf den Untergrund übertragen werden können.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystems zeigt die Zeichnung.

Es zeigen:

- 10 Figur 1 - einen Schnitt durch ein erfindungsgemäßes Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem zur Erläuterung des Schichtaufbaus,
- Figur 2 - eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem gemäß Figur 1,
- Figur 3 - Anordnung von Überlappungsbereichen für Armierungsschicht und
15 Abdichtungsschicht an einem erfindungsgemäßes Entkopplungs-,
 Abdichtungs- und Drainagesystem gemäß Figur 1.

In der Figur 1 ist in einer geschnittenen Seitenansicht der Schichtaufbau eines erfindungsgemäßen mehrschichtigen Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystems 1 aufgezeigt, wobei in der Figur 2 eine geschnittene Draufsicht etwa in Höhe einer
20 Vliesschicht 6 zu erkennen ist und in der Figur 3 eine Draufsicht auf das Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem 1 geschnitten entlang der Armierungsschicht 5 dargestellt ist. Das Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystems 1 ist in der Figur 1 im Einbauzustand auf einem Untergrund 15, etwa einem Zementestrich oder dergleichen dargestellt, wobei oberhalb des Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystems 1 ein Fliesenbelag aus Fliesen 10 zu erkennen ist, der
25 im Dünnbettverfahren in einem Fliesenmörtel 12 verlegt ist, wobei die Fugen 11 zwischen den einzelnen Fliesen 10 ebenfalls mit dem Fliesenmörtel 12 ausgefüllt sind.

Das erfindungsgemäße Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem 1 besteht dabei aus einer auf dem Untergrund 15 aufliegenden Abdichtungsschicht 4, die bei-

spielsweise aus einem Bitumen oder einen Polyethylen gebildet ist und als Bahn bestimmter Breite verlegt werden kann. Die Abdichtungsschicht 4 kann dabei mit dem Untergrund 15 verklebt sein, ebenfalls ist es denkbar, zur Entkopplung von Untergrund 15 und Fliesenbelag aus den Fliesen 10 die Abdichtungsschicht 4 auf dem Untergrund 15 nur schwimmend aufzulegen. Derartige Verlegeverfahren sind grundsätzlich bekannt und sollen daher hier nicht weiter behandelt werden.

Oberhalb dieser Abdichtungsschicht 4 ist eine Drainageschicht 3 aus einer noch später erläuterten gitterartigen Struktur mit der Abdichtungsschicht 4 verbunden, über der wiederum eine flüssigkeitsdurchlässige Vliesschicht 6 angeordnet und mit der Drainageschicht 3 verbunden ist. Die Verbindung kann beispielsweise durch Verkleben oder Verschweißen in grundsätzlich bekannter Weise abhängig von den verwendeten Materialien erfolgen.

Oberhalb der Vliesschicht 6 ist eine mit der Vliesschicht 6 verbundene Verankerungsschicht 2 zu erkennen, die ebenfalls eine gitterartige Struktur ähnlich wie die Abdichtungsschicht 4 aufweist. Diese Verankerungsschicht 2 ebenso wie die mit ihr verbundene und oberhalb angeordnete Armierungsschicht 5 dient zur Verankerung des Abdichtungs- und Drainagesystems 1 an dem Fliesenmörtel 12 und damit der Schicht aus den Fliesen 10. Die Armierungsschicht 5 kann beispielsweise im grundsätzlich bekannter Weise aus einem gitterartig angeordneten Glasfasergewebe bestehen, das entsprechende Öffnungen und freie Bereiche aufweist, damit der Fliesenmörtel 12 möglichst tief in die Verankerungsschicht 2 eintreten kann. Die Verankerungsschicht 2 weist dabei in noch näher beschriebener Weise Aufnahmeräume 16 für den Fliesenmörtel 12 auf und dient damit zur Verbesserung der Verankerung des Fliesenmörtels 12 an dem mehrschichtigen Abdichtungs- und Drainagesystem 1.

Die Festlegung der Fliesenschicht aus den Fliesen 10 erfolgt hierbei dadurch, daß der Fliesenmörtel 12 vor dem Auflegen der Fliesen 10 oberseitig auf die Armierungsschicht 5 aufgebracht und mit einer Kelle möglichst tief durch die Öffnungen der Armierungsschicht 5 in die Verankerungsschicht 2 hinein gedrückt wird. Der im plastischen Zustand verarbeitete Fliesenmörtel 12 füllt hierbei die Aufnahmeräume 16 in der Verankerungsschicht 2 weitgehend aus und umfließt dabei die in noch näher beschriebener Weise gebildeten Einzelstäbe 7, 8 der Verankerungsschicht 2 nahezu

vollständig. Nach dem Aushärten des Fliesenmörtels 12 hat sich ein sehr fester Verband zwischen der Verankerungsschicht 2, der Armierungsschicht 5 und dem Fliesenmörtel 12 gebildet, der zum einen die Fliesen 10 fest an dem Abdichtungs- und Drainagesystem 1 verankert und zum anderen eine stabile, plattenartigen Ausgestaltung der Verankerungsschicht 2 hervorruft. Dadurch ist das Abdichtungs- und Drainagesystem 1 besonders gut belastbar durch oberseitig der Fliesen 10 aufgebrachte mechanische Belastungen.

Der Fliesenmörtel 12, der in die Aufnahmeräume 16 der Verankerungsschicht 2 eindringt, wird durch die Vliesschicht 6 an einem weiteren Eindringen in die darunter angeordnete Drainageschicht 3 gehindert, da die Vliesschicht 6 eine gleichmäßige, gewebeartige Gestaltung aufweist, die den relativ zähen Fliesenmörtel 12 nicht passieren läßt. Gleichwohl ist die Vliesschicht 6 flüssigkeitsdurchlässig ausgestaltet, so daß von oberseitig der Fliesenschicht aus den Fliesen 10 in das Abdichtungs- und Drainagesystem 1 eindringende Feuchtigkeit in Form von Oberflächenwasser durch die Vliesschicht 6 in die Drainageschicht 3 passieren kann. Die Feuchtigkeit kann dadurch in das Abdichtungs- und Drainagesystem 1 eindringen, daß etwa über die Fugen 11 oder auch durch schmale Risse im Fugenmörtel 12 in den Fugen 11 oder auch in den Fliesen 10 eindringende Feuchtigkeit eintritt. Ebenfalls ist es denkbar, daß durch Diffusionsvorgänge derartige Feuchtigkeit unter die Fliesen 10 eindringen kann. Diese Feuchtigkeit kann in herkömmlich aufgebauten Abdichtungssystemen nicht entweichen und führt zu Schäden an den Fliesen 10 bzw. an dem Untergrund 15. Bei der hier vorgestellten Konstruktion kann dieses Oberflächenwasser durch die Verankerungsschicht 2 und durch die Vliesschicht 6 hindurch passieren und in die Drainageschicht 3 eintreten, die durch die gitterartige Struktur Drainagekanäle 13 aufweist, die mit der Umgebung in offenem Kontakt stehen und durch die die Feuchtigkeit wieder abfließen bzw. verdunsten kann. Hierdurch kann es nicht zu stehendem Wasser unterhalb der Fliesenschicht aus den Fliesen 10 kommen, so das entsprechende Schäden gar nicht erst auftreten können.

Die gitterartige Struktur der Drainageschicht 3 und ebenfalls der Verankerungsschicht 2 wird hierbei aus unter einem Winkel zueinander angeordneten Einzelstäben 7, 8 gebildet, die übereinander angeordnet eine zweilagige Schichtanordnung bilden. Die Einzelstäbe 7, 8 weisen jeweils einen etwa rechteckigen Querschnitt auf

und sind an den Kreuzungspunkten 9 etwa durch thermische Verfahren miteinander verschweißt. Hierdurch bildet sich auf einfachste Weise eine Übereinanderordnung von etwa parallelen Scharen der Einzelstäbe 7, die mit ebenfalls parallelen Scharen der Einzelstäbe 8, die unter einem Winkel zu der Schar der Einzelstäbe 7 liegen, verbunden sind. Zwischen den Einzelstäben 7 bzw. 8 bilden sich durchgängige Drainagekanäle 13 in der Drainageschicht 3, die ein direktes Abfließen durchtretender Flüssigkeit und gleichzeitig eine Belüftung der Verankerungsschicht 2 von unten sowie des Untergrundes 15 von oben ermöglichen. Hierdurch kann sich ein Stauwasser unterhalb der Fliesenschicht aus den Fliesen 10 gar nicht erst bilden. In der Verankerungsschicht wird zwischen den Einzelstäben 7, 8 jeweils ein Aufnahmeraum für den Fliesenmörtel 12 gebildet, der ebenso wie die Drainagekanäle 13 durchgängig gestaltet ist.

In der Verankerungsschicht 2 hat die gitterartige Struktur aus den Einzelstäben 7, 8 weiterhin den Vorteil, daß im Bereich der Kreuzungspunkte 9 beim Verschweißen der Einzelstäbe 7, 8 sich Bereiche an den Einzelstäben 7, 8 bilden, die Hinterschnitte aufweisen und daher zu einer sehr starken Verklammerung des in diese Bereiche eintretenden Fliesenmörtels 12 mit den Einzelstäben 7, 8 nach dem Erhärten führen.

Wenn größere Flächen verarbeitet werden sollen, empfiehlt es sich, sowohl die Armierungsschicht 5 als auch die Abdichtungsschicht 4 in Überlappungsbereichen 14, 14' soweit über die Berandung der gitterartigen Drainageschicht 3 und der gitterartigen Verankerungsschicht 2 hinüber ragen zu lassen, daß sie mit benachbart anzuordnenden entsprechenden Schichten überlappend etwa verklebt oder sonstwie an diesen dicht befestigt werden können.

Es versteht sich von selbst, daß die in den Figuren 2 und 3 aufgezeigte Anordnung der Einzelstäbe 7, 8 nur beispielhaft anzusehen ist und sich jegliche Art von geometrischen Mustern aus solchen Einzelstäben 7, 8 bilden lassen, die von Vorteil für die Eigenschaften des hier genannten Abdichtungs- und Drainagesystems ist.

Sachnummernliste

	1	-	Abdichtungs- und Drainagesystem
	2	-	Verankerungsschicht
	3	-	Drainageschicht
5	4	-	Abdichtungsschicht
	5	-	Armierungsschicht
	6	-	Vliesschicht
	7	-	Einzelstab
	8	-	Einzelstab
10	9	-	Kreuzungsbereich
	10	-	Fliese
	11	-	Fuge
	12	-	Fliesenmörtel
	13	-	Drainagekanal
15	14	-	Überlappungsbereich
	15	-	Untergrund
	16	-	Aufnahmeräume

Patentansprüche

1. Mehrschichtiges Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1), insbesondere für die Verlegung keramischer Beläge (10) im Dünnbettverfahren (12), aufweisend einen Schichtaufbau, aufgeführt von unten nach oben, mit
 - 5 einer aus einem ersten gitterartigen Strukturelement gebildeten Drainageschicht (3) mit zwischen Gitterstrukturen des gitterartigen Strukturelementes gebildeten Drainagebereichen (13),
 - einer flüssigkeitsdurchlässigen Vliesschicht (6),
 - einer aus einem zweiten gitterartigen Strukturelement gebildeten Verankerungsschicht (2) für eine im Bereich der Oberseite des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) einzubringende, bei der Verarbeitung plastische und danach aushärtende Verfüllmasse (12),
 - 10 einer an der Verankerungsschicht (2) zumindest abschnittsweise fest angeordneten Armierungsschicht (5).
- 15 2. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** das erste gitterartige Strukturelement (3) und das zweite gitterartige Strukturelement (3) einen gleichen Aufbau aufweisen.
3. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** das gitterartige Strukturelement (2, 3) aus stabförmig gitterartig zueinander angeordneten und aneinander
20 an den Kreuzungspunkten (9) des Gitters festgelegten Einzelstäben (7, 8) gebildet ist.
4. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Einzelstäbe (7, 8) des gitterartigen Strukturelementes (2, 3) eine im wesentlichen rechteckige Querschnittsform aufweisen.
25
5. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der Ansprüche 3 oder 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** die sich kreuzenden Einzelstäbe (7, 8) des gitterartigen Strukturelementes (2, 3) so angeordnet sind, daß

eine erste Schicht aus jeweils gleich orientierten Einzelstäben (7) unterhalb einer zweiten Schicht aus dazu in einem Winkel angeordneten, jeweils zueinander gleich orientierten Einzelstäben (8) besteht.



- 5 6. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die gitterartige Struktur aus den Einzelstäben (7, 8) eine Rauten-, Rechteck- oder Quadratform aufweist.
- 10 7. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Einzelstäbe (7, 8) der beiden Schichten miteinander im Kreuzungsbereich (9) unter mechanischem Druck verschweißt sind.
- 15 8. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Einzelstäbe (7, 8) des gitterartigen Strukturelementes (2, 3) zu mindestens an den Kreuzungspunkten (9) zueinander verkippte Kantenbereiche aufweisen, wodurch sich hinterschnittene Abschnitte an den Einzelstäben (7, 8) bilden.
- 20 9. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** zwischen jeweils der ersten und der zweiten Schicht aus Einzelstäben (7, 8) freie kanalartige Bereiche (13) zur Entwässerung von in das Abdichtungs- und Drainagesystem (1) eingedrungener Flüssigkeit gebildet sind.
- 25 10. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Kanalbereiche (13) durch die Anordnung der gitterartigen Struktur im Verlegezustand des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) so angeordnet sind, daß vorzugsweise durch Gefälle eine selbständige Abführung in das Abdichtungs- und Drainagesystem (1) eingedrungener Flüssigkeit erfolgt.

11. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Armierungsschicht (5) auf der Verankerungsschicht (2) aufgeschweißt ist.
- 5 12. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Armierungsschicht (5) auf der Verankerungsschicht (2) aufgeklebt ist.
13. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Armierungsschicht (5) ein gitterartig gebildetes Gewebe, vorzugsweise ein Glasfasergewebe, aufweist zur sicheren Verankerung mit der oberseitig des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) einzubringenden Verfüllmasse (12).
- 10 14. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Armierungsschicht (5) sich zu mindestens in einzelnen Randbereichen (14) des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) über die anderen Schichten (2, 3, 6) hinaus erstreckt, um einen Übergang zu anderen Abschnitten des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) zu schaffen.
- 15 15. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Abdichtungs- und Drainagesystem (1) lose auf einem Untergrund (15) verlegbar ist.
- 20 16. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Abdichtungs- und Drainagesystem (1) fest, vorzugsweise verklebt auf einem Untergrund (15) verlegbar ist.
- 25 17. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** unterseitig der Drainageschicht (3) eine Abdichtungsschicht (4) an der Drainageschicht (3) angeordnet ist, die feuchtigkeitsundurchlässig ausgebildet.


18. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Abdichtungsschicht (4) mit angrenzenden Abdichtungsschichten (4) anderer Abschnitte des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) selbstklebend verklebbar ist.
- 5 19. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der Ansprüche 17 oder 18, **dadurch gekennzeichnet, daß** die selbstklebende Abdichtungsschicht (4) aus einer Bitumen-Kaltselfstklebebahn gebildet ist.
- 10 20. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der Ansprüche 17 oder 18, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Abdichtungsschicht (4) aus einer Polymer-Abdichtungsschicht, insbesondere aus einer Polyethylen-Abdichtungsschicht gebildet ist.
- 15 21. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Abdichtungsschicht (4) aus der Polymer-Abdichtungsschicht sich zu mindestens in einzelnen Randbereichen (14') des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) über die anderen Schichten (2, 3, 5, 6) hinaus erstreckt, um einen feuchtigkeitsundurchlässigen Übergangsbereich zu anderen Abschnitten des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) zu schaffen.
- 20 22. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Dicke der Drainageschicht (3) zwischen 2 und 6 Millimetern beträgt.
23. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Dicke der Verankerungsschicht (2) zwischen 2 und 6 Millimetern beträgt.
- 25 24. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Gesamtdicke des Abdichtungs- und Drainagesystems (1) zwischen 4 und 12 Millimetern beträgt.
25. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die flüssigkeitsdurch-

lässige Vliesschicht (6) einen kleinen Durchflußwiderstand gegenüber Durchtritt von Flüssigkeit aufweist.

26. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die flüssigkeitsdurchlässige Vliesschicht (6) ein Durchtreten der plastisch in die Verankerungsschicht (2) eingebrachten Verfüllmasse (12) in die Drainageschicht (3) verhindert.
27. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Verankerungsschicht (2) nach dem Einbringen der Verfüllmasse (12) im wesentlichen vollständig mit der Verfüllmasse (12) ausgefüllt ist und die in die ausgehärtete Verfüllmasse (12) eingebettete Armierungsschicht (5) eine Versteifungs- und Bewehrungsfunktion für die Abtragung von oberhalb eingeleiteter mechanischer Belastungen erfüllt.
28. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** unterhalb der Drainageschicht (3) eine Dämmschicht, insbesondere eine Dämmschicht zum Schallschutz und insbesondere zum Trittschallschutz angeordnet ist.
29. Entkopplungs-, Abdichtungs- und Drainagesystem (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Dämmschicht aus einer Polymerschicht, insbesondere aus einer Polyethylenschicht, oder aus einer Bitumenschicht gebildet ist.



2 / 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2004/002457

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 E04D11/02 E04F15/18 E04F15/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 E04D E04F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP0-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 100 60 751 C1 (KOESTER BAUCHEMIE GMBH; WERIFLEX GMBH & CO. KG) 5 September 2002 (2002-09-05) cited in the application	1-4,6-8, 11-27
A	paragraphs '0001!', '0005!', '0010!', '0029!' - '0037!' figure 1	5
Y	EP 0 386 324 A (SIPLAST GMBH; ICOPAL-SIPLAST GMBH) 12 September 1990 (1990-09-12) column 3, line 3 - column 4, line 1 claim 4 figure	1-4,6-8, 11-27
	----- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the International filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *8* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

6 April 2005

Date of mailing of the International search report

18/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bouyssy, V

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2004/002457

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 299 21 970 U1 (GUTJAHR, WALTER) 19 April 2001 (2001-04-19) page 6, line 19 - line 28 claim 1 figures	1,12
A	FR 2 774 715 A (NORTENE TECHNOLOGIES) 13 August 1999 (1999-08-13) page 2, line 6 - line 17	3,6,23
A	DE 88 14 650 U1 (SCHLUETER, WERNER, 5860 ISERLOHN, DE) 2 March 1989 (1989-03-02) the whole document	19,20
P,Y	DE 203 17 247 U1 (BLANKE & CO) 12 February 2004 (2004-02-12) paragraph '0029! - paragraph '0038! figures	28,29
Y	DE 296 22 129 U1 (GEFINEX GESELLSCHAFT FUER INNOVATIVE EXTRUSIONSPRODUKTE MBH, 33803 STE) 30 April 1997 (1997-04-30) page 5, paragraph 7 - page 6, paragraph 2 page 7, paragraph 3 figure 4	28,29
A	WO 00/42258 A (GUTJAHR, WALTER) 20 July 2000 (2000-07-20) page 8, line 35 - page 9, line 2 figure 4	28,29
A	WO 99/25940 A (GUTJAHR, WALTER) 27 May 1999 (1999-05-27) page 7, line 4 - line 11 page 11, line 8 - line 13	28,29

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/002457

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 10060751	C1	05-09-2002	AU 2474802 A WO 0246551 A1	18-06-2002 13-06-2002
EP 0386324	A	12-09-1990	DE 3907298 A1 AT 90764 T DE 58904741 D1 DK 59190 A EP 0386324 A2 NO 901055 A	13-09-1990 15-07-1993 22-07-1993 08-09-1990 12-09-1990 10-09-1990
DE 29921970	U1	19-04-2001	NONE	
FR 2774715	A	13-08-1999	FR 2774715 A1	13-08-1999
DE 8814650	U1	02-03-1989	NONE	
DE 20317247	U1	12-02-2004	NONE	
DE 29622129	U1	30-04-1997	NONE	
WO 0042258	A	20-07-2000	DE 29915866 U1 AT 272754 T DE 59910152 D1 WO 0042258 A1 EP 1141491 A1 ES 2222757 T3	31-05-2000 15-08-2004 09-09-2004 20-07-2000 10-10-2001 01-02-2005
WO 9925940	A	27-05-1999	DE 19750277 A1 AT 234401 T DE 59807494 D1 WO 9925940 A1 EP 1030954 A1	20-05-1999 15-03-2003 17-04-2003 27-05-1999 30-08-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002457

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 E04D11/02 E04F15/18 E04F15/08		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 E04D E04F		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 100 60 751 C1 (KOESTER BAUCHEMIE GMBH; WERIFLEX GMBH & CO. KG) 5. September 2002 (2002-09-05) in der Anmeldung erwähnt	1-4, 6-8, 11-27
A	Absätze '0001!', '0005!', '0010!', '0029! - '0037! Abbildung 1	5
Y	EP 0 386 324 A (SIPLAST GMBH; ICOPAL-SIPLAST GMBH) 12. September 1990 (1990-09-12) Spalte 3, Zeile 3 - Spalte 4, Zeile 1 Anspruch 4 Abbildung	1-4, 6-8, 11-27
-/-		
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen		
<input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 6. April 2005		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 18/04/2005
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Bouyssy, V

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002457

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 299 21 970 U1 (GUTJAHR, WALTER) 19. April 2001 (2001-04-19) Seite 6, Zeile 19 - Zeile 28 Anspruch 1 Abbildungen	1,12
A	FR 2 774 715 A (NORTENE TECHNOLOGIES) 13. August 1999 (1999-08-13) Seite 2, Zeile 6 - Zeile 17	3,6,23
A	DE 88 14 650 U1 (SCHLUETER, WERNER, 5860 ISERLOHN, DE) 2. März 1989 (1989-03-02) das ganze Dokument	19,20
P,Y	DE 203 17 247 U1 (BLANKE & CO) 12. Februar 2004 (2004-02-12) Absatz '0029! - Absatz '0038! Abbildungen	28,29
Y	DE 296 22 129 U1 (GEFINEX GESELLSCHAFT FUER INNOVATIVE EXTRUSIONSPRODUKTE MBH, 33803 STE) 30. April 1997 (1997-04-30) Seite 5, Absatz 7 - Seite 6, Absatz 2 Seite 7, Absatz 3 Abbildung 4	28,29
A	WO 00/42258 A (GUTJAHR, WALTER) 20. Juli 2000 (2000-07-20) Seite 8, Zeile 35 - Seite 9, Zeile 2 Abbildung 4	28,29
A	WO 99/25940 A (GUTJAHR, WALTER) 27. Mai 1999 (1999-05-27) Seite 7, Zeile 4 - Zeile 11 Seite 11, Zeile 8 - Zeile 13	28,29

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002457

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 10060751 C1	05-09-2002	AU 2474802 A WO 0246551 A1	18-06-2002 13-06-2002
EP 0386324 A	12-09-1990	DE 3907298 A1 AT 90764 T DE 58904741 D1 DK 59190 A EP 0386324 A2 NO 901055 A	13-09-1990 15-07-1993 22-07-1993 08-09-1990 12-09-1990 10-09-1990
DE 29921970 U1	19-04-2001	KEINE	
FR 2774715 A	13-08-1999	FR 2774715 A1	13-08-1999
DE 8814650 U1	02-03-1989	KEINE	
DE 20317247 U1	12-02-2004	KEINE	
DE 29622129 U1	30-04-1997	KEINE	
WO 0042258 A	20-07-2000	DE 29915866 U1 AT 272754 T DE 59910152 D1 WO 0042258 A1 EP 1141491 A1 ES 2222757 T3	31-05-2000 15-08-2004 09-09-2004 20-07-2000 10-10-2001 01-02-2005
WO 9925940 A	27-05-1999	DE 19750277 A1 AT 234401 T DE 59807494 D1 WO 9925940 A1 EP 1030954 A1	20-05-1999 15-03-2003 17-04-2003 27-05-1999 30-08-2000